

## REVÊTEMENT VITREUX

Modèle: GLOSSY



Mosaïque vitreuse pressée et cuite à posteriori. Effet iridescent. Variation de luminosité et de couleur selon l'incidence de la lumière.

Développée et conçue pour résister aux produits chimiques, au gel, la résistance aux taches, à l'abrasion, aux rayons solaires, aux changements de température, de porosité zéro.

Par son inaltérabilité, facile à entretenir et à poser. C'est un revêtement idéal pour piscines, wellness, décorations intérieurs et extérieurs.


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE-EN ISO	10545-3: 1997	Absorption de l'eau	< 0,1%
	UNE 67101: 1985 + 1M 1992	Dureté (Mohs)	5
UNE-EN ISO	10545-12: 1997	Résistance au gel	Résistant
UNE-EN ISO	10545-14: 1998	Résistance aux taches	Classe 5 (eau chaude)
UNE-EN ISO	10545-13: 1998	Résistance chimique	Résistant Classe UA/UHA

### OPTIONS

FORMAT NOMINAL	ÉPAISSEUR	POINT POLYURÉTHANE
25 x 25 mm	4,2 - 4,7 mm	Disponible






### FINITIONS

FINITIONS	POINT POLYURÉTHANE
POINT POLYURÉTHANE : Coller par le dos de la mosaïque, elle reste appliquée directement sur le support	




### CONDITIONNEMENT

FORMAT	m <sup>2</sup> /Boîte	m <sup>2</sup> /Palet	Boîte/Palet	Kg/Boîte	Kg/Palet
25 x 25 mm Standard	2	144	144	18	1316

### CODES

					
FORMAT	G-304	G-305	G-306	G-308	G-311
25 x 25 mm POLYURÉTHANE	54159	54160	54161	54163	54166

### CODES

				
FORMAT	G-312	G-319	G-320	G-321
25 x 25 mm POLYURÉTHANE	54167	57370	57371	57372